



**Conseil économique
et social**

Distr.
GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/2003/77
28 juillet 2003

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

(Cent trente et unième session, 11-14 novembre 2003,
point 4.2.39 de l'ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 3 AU RÈGLEMENT N° 110

(Organes spéciaux pour les systèmes alimentés au gaz naturel comprimé)

Transmis par le Groupe de travail de la pollution et de l'énergie (GRPE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRPE à sa quarante-sixième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRPE/2003/15, sans modification (TRANS/WP.29/GRPE/46, par. 51).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: <http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm>.

Annexe 4B,

Paragraphe 1.3.1, lire:

«1.3.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP)».

Paragraphe 1.3.1.3, lire:

«1.3.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 1.3.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.»

Ajouter les nouveaux paragraphes 1.3.2 à 1.3.2.3 ainsi conçus:

«1.3.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

1.3.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

1.3.2.2 La résistance au n-pentane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-pentane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h, la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

1.3.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 1.3.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Paragraphe 1.4.1, lire:

«1.4.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP)».

Paragraphe 1.4.1.3, lire:

«1.4.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 1.4.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 1.4.2 à 1.4.2.3 ainsi conçus:

«1.4.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

1.4.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

1.4.2.2 La résistance au n-hexane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-hexane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h, la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

1.4.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 1.4.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 20 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 50 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Les paragraphes 1.4.2 à 1.4.2.2 (anciens) devraient être renumérotés 1.4.3 à 1.4.3.2.

Paragraphe 1.5.3.1, lire:

«1.5.3.1 ... la pression d'essai mentionnée au paragraphe 1.5.4.2. L'essai doit être exécuté sur le tuyau neuf et sur le tuyau après vieillissement selon la norme ISO 188 comme prescrit au paragraphe 1.4.2.3, et ensuite selon la norme ISO 1817 comme prescrit au paragraphe 1.4.2.2.».

Paragraphe 2.3.1, lire:

«2.3.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP).».

Paragraphe 2.3.1.3, lire:

«2.3.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les spécimens doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 2.3.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.3.2 à 2.3.2.3 ainsi conçus:

«2.3.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

2.3.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

2.3.2.2 La résistance au n-pentane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-pentane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h, la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

2.3.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 2.3.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Paragraphe 2.4.1, lire:

«2.4.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP).».

Paragraphe 2.4.1.3, lire:

«2.4.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 2.4.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.»

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.4.2 à 2.4.2.3 ainsi conçus:

«2.4.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

2.4.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

2.4.2.2 La résistance au n-hexane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-hexane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h, la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

2.4.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 2.4.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 20 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 50 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Les paragraphes 2.4.2 à 2.4.2.3 (anciens) devraient être renumérotés 2.4.3 à 2.4.3.3.

Paragraphe 2.5.3.1, lire:

«2.5.3.1 ... la pression d'essai mentionnée au paragraphe 2.5.4.2. L'essai doit être exécuté sur le tuyau neuf et sur le tuyau après vieillissement selon la norme ISO 188 comme prescrit au paragraphe 2.4.2.3, et ensuite selon la norme ISO 1817 comme prescrit au paragraphe 2.4.2.2.».

Paragraphe 3.3.1, lire:

«3.3.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP).».

Paragraphe 3.3.1.3, lire:

«3.3.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les spécimens doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 3.3.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 3.3.2 à 3.3.2.3 ainsi conçus:

«3.3.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

3.3.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

3.3.2.2 La résistance au n-pentane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-pentane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h, la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

3.3.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 3.3.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Paragraphe 3.4.1, lire:

«3.4.1 Résistance à la traction et allongement pour les caoutchoucs et les élastomères thermoplastiques (ETP).».

Paragraphe 3.4.1.3, lire:

«3.4.1.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 3.4.1.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 35 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 25 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 3.4.2 à 3.4.2.3 ainsi conçus:

«3.4.2 Résistance à la traction et allongement: dispositions spéciales s'appliquant aux matériaux thermoplastiques.

3.4.2.1 La résistance à la traction et l'allongement à rupture doivent être déterminés selon la norme ISO 527-2, dans les conditions suivantes:

- i) type d'éprouvette: type 1 BA;
- ii) vitesse de traction: 20 mm/min.

Le matériau doit être conditionné pendant au moins 21 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative avant l'essai.

Critères d'acceptation:

- i) résistance à la traction: au moins 20 MPa;
- ii) allongement à rupture: au moins 100 %.

3.4.2.2 La résistance au n-hexane doit être déterminée selon la norme ISO 1817, dans les conditions suivantes:

- i) milieu: n-hexane;
- ii) température: 23 °C (tolérance selon ISO 1817);
- iii) durée d'immersion: 72 h.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale du volume: 2 %;
- ii) variation maximale de la résistance à la traction: 10 %;
- iii) variation maximale de l'allongement à rupture: 10 %.

Après une exposition à l'air à une température de 40 °C pendant une durée de 48 h la masse de l'échantillon ne doit pas diminuer de plus de 5 % par rapport à la valeur d'origine.

3.4.2.3 La résistance au vieillissement doit être déterminée selon la norme ISO 188, dans les conditions suivantes:

- i) température: 115 °C (la température d'essai est égale à la température maximale de service moins 10 °C);
- ii) durée d'exposition: 24 et 336 h.

Après vieillissement, les échantillons doivent être conditionnés à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant au moins 21 jours avant l'exécution de l'essai de traction conformément au paragraphe 3.4.2.1.

Critères d'acceptation:

- i) variation maximale de la résistance à la traction: 20 % après un vieillissement de 336 h par rapport à la résistance à la traction du même matériau après un vieillissement de 24 h;
- ii) variation maximale de l'allongement à rupture: 50 % après un vieillissement de 336 h par rapport à l'allongement à rupture du même matériau après un vieillissement de 24 h.».

Les paragraphes 3.4.2 à 3.4.2.3 (anciens) devraient être renumérotés 3.4.3 à 3.4.3.3.

Paragraphe 3.5.3.1, lire:

«3.5.3.1 ... dans une étuve à $120\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ pendant 24 h. L'essai doit être exécuté sur le tuyau neuf et sur le tuyau après vieillissement selon la norme ISO 188 comme prescrit au paragraphe 3.4.2.3, et ensuite selon la norme ISO 1817 comme prescrit au paragraphe 3.4.2.2.».
