



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
7 January 2019
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

116-я сессия

Женева, 1–5 апреля 2019 года

Пункт 6 а) предварительной повестки дня

Поправки к правилам, касающимся безопасных
стекловых материалов:

Глобальные технические правила № 6 ООН
(безопасные стекловые материалы)

Предложение по поправке 2 к Глобальным техническим правилам № 6 ООН (безопасные стекловые материалы)

Представлено экспертом от Индии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Индии в целях согласования Глобальных технических правил № 6 ООН (ГТП № 6 ООН) о факультативном использовании многослойного безсколочного стекла с улучшенными механическими свойствами, прежде всего для передних, внешних, ветровых стекол верхнего этажа двухэтажного транспортного средства. В его основу положен неофициальный документ GRSG-115-38, представленный на 115-й сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/94, пункт 18). Изменения к нынешнему тексту Правил № 62 ООН выделены жирным шрифтом.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление работы 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.



I. Предложение

Пункт 4.1.2.2.2 изменить следующим образом:

«4.1.2.2.2 "XI" для многослойного безсколочного стекла. Кроме того, надлежащее применение указывают с помощью знака:

/D для стекол, не являющихся ветровыми, из многослойного безсколочного стекла с улучшенными механическими свойствами.»

Пункт 5, Таблицу 1 (Резюме предписаний в отношении эффективности) изменить следующим образом:

«

	Ветровые стекла		Стекла, не являющиеся ветровыми						
	Многослойное безсколочное стекло	Стекло- пластик	Равномерно упрочченное стекло	Многослойное безсколочное стекло	Стекло- пакет I/	Стекло- пластик			
Маркировка	II	II/P	IV		/P	XI	XI /P	V	XII
Пропускание света	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1
Аbrasивная стойкость	5.1.2	5.1.2	5.1.2		5.1.2	5.1.2	5.1.2		5.1.2
Устойчивость к температурным колебаниям		5.2.1	5.2.1		5.2		52.1		5.2.1
Огнестойкость		5.2.2	5.2.2		5.2.2		5.2		5.2.2
Химическая устойчивость		5.2.3	5.2.3		5.2.3		5.2.3		5.2.3
Устойчивость к излучению	5.3.1	5.3.1	5.3.1		5.3.1	5.3.1	5.3.1		5.3.1
Жаропрочность	5.3.2	5.3.2	5.3.2		5.3	5.3.2	5.3.2		5.3.2
Влагоустойчивость	5.3.3	5.3.3	5.3.3		5.3.3	5.3.3	5.3.3		5.3.3
Оптическое искажение	5.4.1	5.4.1	5.4.1						
Раздвоение изображения	5.4.2	5.4.2	5.4.2						
Дробление				5.5.1.1	5.5.1.1				
Модель головы	5.4.3	5.4.3	5.4.3			5.4.3.5		5.5.3.2	
	2/	2/	2/			3/		2/	
Шар массой 2 260 г	5.4.4	5.4.4	5.4.4			5.4.4.2			
						3/			
Шар массой 227 г	5.4.5	5.4.5	5.4.5	5.5.1.2	5.5.1	5.5.2.1	5.5.2.1		5.5.2.1

1/ Каждый составной элемент должен удовлетворять условиям соответствующих испытаний для данного типа материала для остекления.

2/ См. пункт 4.2.2.

3/ Этому испытанию подвергают только многослойные безсколочные стекла с дополнительным обозначением /D.

Таблица 1 – Резюме предписаний в отношении эффективности»

Включить новые пункты 5.4.3.5–5.4.3.5.4.2 следующего содержания:

«5.4.3.5 Испытание с помощью модели головы

Положения, касающиеся испытания с использованием модели головы, применяют к многослойным безосколочным стеклам с дополнительным обозначением /D.

5.4.3.5.1 Индекс трудности второстепенных характеристик

Никакие второстепенные характеристики во внимание не принимаются.

5.4.3.5.2 Число испытательных образцов

Испытанию подвергают восемь плоских образцов размером (1 100 x 500 мм)+5/-2 мм.

5.4.3.5.3 Метод испытания

Используют метод, описанный в пункте 6.5.

5.4.3.5.3.2 Высота сбрасывания составляет 1,50 м +0/-5 мм.

5.4.3.5.4 Толкование результатов

5.4.3.5.4.1 Считается, что это испытание дало положительный результат, если выполняются следующие условия:

5.4.3.5.4.1.1 испытательный образец прогибается и раскалывается, образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке удара,

5.4.3.5.4.1.2 на промежуточном слое допускаются разрывы, однако модель головы не проходит через них насеквось,

5.4.3.5.4.1.3 от промежуточного слоя не отделяются большие осколки стекла.

5.4.3.5.4.2 Считается, что комплект испытательных образцов, представленных на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к испытанию на удар с помощью модели головы, если все испытания дают положительные результаты.»

Включить новые пункты 5.4.4.2–5.4.4.2.3.2 следующего содержания:

«5.4.4.2 Испытание на удар шаром весом 2 260 г

Положения, касающиеся испытания на удар шаром весом 2 260 г, применяют к многослойным безосколочным стеклам с дополнительным обозначением /D.

5.4.4.2.1 Испытанию подвергают 12 образцов квадратной формы со стороной квадрата 300 мм +10/-0 мм.

5.4.4.2 Метод испытания

5.4.4.2.2.1 Используемый метод соответствует методу, указанному в пункте 6.4.

5.4.4.2.2.2 Высота сбрасывания (от нижней части шара до верхней поверхности испытательного образца) составляет 4 м +25/-0 мм.

5.4.4.2.3 Толкование результатов

5.4.4.2.3.1 Считается, что испытание дало положительный результат, если шар не прошел через стекло по прошествии 5 секунд после удара.

5.4.4.2.3.2 Считается, что комплект испытательных образцов, представленных на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям испытания на удар шаром весом 2 260 г, если не менее 11 из 12 испытаний дают положительные результаты.»

II. Обоснование

Это предложение имеет целью разработать в рамках Соглашения 1998 года соответствующую поправку к ГТП № 6 ООН о безопасном остеклении в порядке адаптации действующих положений с учетом технического прогресса путем обеспечения возможности использования безосколочного многослойного стекла, отвечающего требованиям, предъявляемым к механической прочности передних внешних ветровых стекол верхнего этажа двухэтажных транспортных средств вместо безосколочного многослойного ветрового стекла, используемого в настоящее время. Это соответствует аналогичному предложению по Правилам № 43 ООН, обсужденному на 114-й сессии GRSG.
